

# Holzart Eiche (Quercus spp.)



Freie Sortierung nach EN 13489					
Sortiment	Castello		Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle	
Herkunft	Europa		Breiten [mm]	160, 195, 220, 250, 280, 310, 340	
Längen [mm]	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000		Stärken [mm]	15, 20	
Sortierung:	Perfekt	Classic	Vario/ Rustikal	Lava	Splint
Äste, fest verwachsen	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 85 mm	zulässig: bis 85 mm	zulässig: bis 85 mm
Durchfalläste, Löcher	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 40 mm
Farbunterschiede	zulässig: mittlere Farbunterschiede	zulässig: mittelstarke Variationen in braunen Fartönen	zulässig	zulässig	zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Splint	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: einseitig bis 10 mm	zulässig: einseitig bis 10 mm	zulässig: bis 60% der Dielenbreite
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig: wenn farblich passend	zulässig: wenn farblich passend	zulässig	zulässig	zulässig
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Risse	nicht zulässig	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 100 mm	zulässig: bis 12 mm Breite	zulässig: bis 100 mm
Schädlingsbefall (nach EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schilferrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	vereinzelt möglich	nicht zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 100 mm	zulässig: bis 100 mm	zulässig: bis 100 mm
<b>Nicht sichtbare Elemente:</b>	Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.				
<b>Bemerkungen:</b>	Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zuzulassen, dürfen 3 % der Stäbe in einem Los aus anderen Sortierklassen stammen. Alle zusätzlichen Stäbe aus anderen Sortierklassen sind zulässig, solange das Gesamtbild des Fußbodens nicht beeinträchtigt wird.				
	Risse und Löcher größer 3 mm müssen verfüllt sein				
	Für die geometrischen Eigenschaften gilt die Norm EN 13489				
<b>Datum letzte Änderung:</b>			<b>Weblink:</b>	<a href="http://www.hain.de">www.hain.de</a>	
<b>Geändert durch:</b>			<b>Dateiname:</b>		