

Bona Novia

Technisches Merkblatt

1-komponentige und wasserbasierte Versiegelung mit einem hervorragenden Schutz für Parkett und Holzböden von normaler bis starker Beanspruchung. Einfach in der Verarbeitung, und kann zudem aufgrund seiner Eigenschaften auch ohne vorherige Grundierung verwendet werden. Erzielt eine gleichmäßige und warme Farbgebung des Holzes und ist vergilbungsfrei. Ebenso ist Bona Novia für die Versiegelung von massiven Naturkorkböden geeignet.

- Schnelle Trocknung
- Gute Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien
- Für Parkett, Holz- und massive Naturkorkböden geeignet
- Geruchsarm
- Keine Lackvergilbung
- Schnell trocknend
- Greenguard Zertifizierung für geringe Emissionen im Innenbereich



Finishing



Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Basis: | 1-komponentige, wasserbasierte PU/Acrylat-Dispersion |
| Festkörpergehalt: | Ca. 30% |
| VOC Gehalt: | 60 g/Liter |
| Glanzgrad (bei 60°) zirka: | Glänzend: 85%, Halbmatt: 45%, Matt: 25% |
| Verdünnung: | Nicht verdünnen |
| Trockenzeit: | Für Zwischenschliff/Überlackierung: ca. 1 - 2 Std.* Leichte Nutzung: ca. 24 Std.* Endhärte: ca. 7 Tage* |
| Verarbeitungswerkzeuge: | Bona Wasserlackrolle |
| Verbrauch: | 8 - 10m ² /Liter (120 - 100 g/m ²) pro Auftrag |
| Kennzeichnungspflichtig: | Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV |
| GISCODE: | W3+ |
| DIBt Zulassungsnummer: | Z-157.10-97 |
| Reinigung der Arbeitsgeräte: | Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, ausgehärtete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden |
| Lagerfähigkeit: | Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum |
| Lagerung/Transport: | Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C) |
| Gebindeentsorgung: | Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830 |
| Lieferform: | 10 x 1 Liter (50 Kartons pro Palette) 3 x 5 Liter (44 Kartons pro Palette) 2 x 10 Liter (24 Kartons pro Palette) |
| Zertifikate: | GreenGuard DIBt EN 13501-1, Reaction to Fire EN 71-3 (Oberflächen von Kinderspielzeug) |

*Unter normalen klimatischen Bedingungen, 20°C/60% rel. Luftfeuchte
Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Oberflächenvorbereitung

Vor dem Auftragen kann die Oberfläche mit einer wasserbasierten Grundierung von Bona vorbehandelt werden. Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Bona Novia muss sich den Raumtemperaturen angepaßt haben, das Gebinde vor dem Gebrauch gut aufgeschüttelt werden, und der Filter in den Gebindehals eingesteckt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen herrschen bei 18 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 - 60%. Hohe Temperaturen und eine geringe Luftfeuchtigkeit verringern die Trockenzeit, während niedrige Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit die Trockenzeit verlängern. Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt 13°C.



Versiegelungsempfehlungen

1 x Bona Grundierung
2 x Bona Novia

alternativ
3 x Novia

Verarbeitung

1. Den Lack mit einer Bona Wasserlackrolle auftragen. Dabei abwechselnd quer und längs zur Holzmaserung arbeiten und Pfützenbildung vermeiden. Immer nass in nass auftragen, um sichtbare Übergänge zu vermeiden. Das Material nicht auf dem Boden kippen, sondern aus einem Auftragsbehälter arbeiten. Bei Einsatz von Bona Novia ohne vorherige Grundierung muss Bona Novia zweimalig aufgetragen werden – Trocknung zwischen den Aufträgen ca. 1 – 2 Std.). Fläche ausreichend trocknen lassen.
2. Bei Bedarf kann ein Zwischenschliff mit einem Bona Schleifgitter oder dem Bona Scrad System Korn 150 (oder feiner) erfolgen. Vor dem Auftragen der letzten Lackschicht, ist der Schleifstaub zu entfernen. Eine weitere Schicht von Bona Novia auftragen. Hinweis: Wenn die vorherige Lackschicht, bzw. die Grundierung länger als 24 Stunden trocknen konnte, ist immer ein Zwischenschliff erforderlich.

Der Boden ist ca. 8 Stunden nach dem Auftragen der letzten Lackschicht begehbar. Die Oberfläche sollte mindestens eine Woche trocknen können, bevor Teppiche oder andere Bodenbeläge aufgelegt oder schwere Gegenstände abgestellt werden. Während dieser Zeit sollte auch nicht nebelfeucht gewischt werden.

Trockenzeiten und Verarbeitungsanweisungen der Bona Grundierungen beachten.

Bitte separate Pflegeanweisung für bauseitig mit Bona versiegelte Parkett- und Holzfussböden beachten.

Abfälle und restentleerte Gebinde müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden, Produktreste nicht in die Abwässer/ Kanalisation geben.

Für die Anwendung auf Exotenhölzer wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82