## **Designcork® Express**



Merkmal	Norm	Thermocor-Beschichtung	Longlife-Beschichtung	Hartwachsöl-Beschichtung
Maße & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428	915 x 305 x 12 mm	915 x 305 x 12 mm	915 x 305 x 12 mm
Klassifikation / classification	EN 685	23 / 32	23 / 31	22
Flächengewicht / total weight	EN 430	ca. 8.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 8.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 8.000 g/m²
Trittschallverbesserungsmaß / impact sound	EN 140	18 dB	18 dB	18 dB
Stuhlrolleneignung / effect of castro chair	EN 425	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W
Brandverhalten / reaction of fire	EN 13501-1	Efl S1 (auch mit Cfl S1 erhältlich)	Elf S1	Dfl S1
Maßstabilität / dimensional stability	EN 434	< 10 %	< 10 %	< 10 %
Wärmedurchlasswiderstand / thermal resistance	EN 12524	0,088 m² K/W	0,088 m <sup>2</sup> K/W	0,088 m <sup>2</sup> K/W
Resteindruck / residual indentation	EN 433	0,15 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Koeffizient Rutschhemmung / coefficent of friction	EN 13893	DS	DS	DS
Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	EN 423	Gute Beständigkeit / good resistance	Gute Beständigkeit / good resistance	Gute Beständigkeit / good resistance
Emissionswerte / emissions value		laut Ü-Zeichen / in conformity with Ü-sign	laut Ü-Zeichen / in conformity with Ü-sign	laut Ü-Zeichen / in conformity with Ü-sign
Dickenquellung 24h / swellness value 24h	EN 317	< 8 %	< 8 %	< 8 %
Querzugwerte Klickverbindung / locking strenght		HDF > 450kg/lfm - kg/m	HDF > 450kg/lfm - kg/m	HDF > 450kg/lfm - kg/m
Abriebverhalten / abrasion resistance	EN 13329	AC5	AC3	AC3



## Designcork® Express

12 mm HDF-Klick (vorversiegelt)

- 1 Longlife supra / Hartwachsöl / Thermocor Beschichtung (vorversiegelt)
- 2 Einfärbung (optional)
- 3 4 mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort
- 4 Quellarme HDF-Platte (6,8 mm)
- 5 Natürlicher Kork als Trittschalldämmung (1,2 mm)

Premium-Korkfertigparkett mit 4mm XL-Korkauflage für mehr Gehkomfort. Werkseitig vorbehandelt. Durch einmaliges Nachversiegeln werden die Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Das macht den Boden unverwüstlich und dauerhaft schön! Der Boden ist schon am nächsten Tag begehbar.